

MAPETEX 50

Tecido não tecido em polipropileno de 50 g/m² para armadura de membranas impermeáveis



CAMPOS DE APLICAÇÃO

Armadura em tecido não tecido de polipropileno para utilizar em combinação com **Mapelastic AquaDefense** (membrana líquida rápida para impermeabilização interna e externa), **Mapegum WPS** (membrana líquida para impermeabilização interna) e produtos da gama **Aquaflex Roof**, membranas líquidas elásticas prontas a usar para impermeabilização externa.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Mapetex 50 é um tecido não tecido de 50 g/m² de cor preta.

Mapetex 50 é constituído por fibras contínuas em polipropileno termoseladas mediante um processo que garante um produto homogéneo, particularmente aconselhado para o reforço de membranas líquidas prontas a usar.

VANTAGENS

- Graças às suas propriedades, melhora as características (resistência, resistência ao punçamento, alongamento à rotura e crack bridging) dos produtos com que é utilizado.
- Prático de usar, graças também ao rolo de 20 cm de altura a utilizar em dobras ou detalhes.
- Dimensionalmente estável.
- Leve e fácil de manusear.
- Fácil de cortar.
- Adapta-se à forma de qualquer tipo de suporte.

MODO DE APLICAÇÃO

1. Preparação do suporte de acordo com a ficha técnica do produto impermeabilizante escolhido.
 2. Aplicar a primeira demão do produto escolhido na espessura recomendada e, à medida que se aplicar, assentar logo **Mapetex 50** comprimindo com uma espátula plana ou rolo de picos de modo a assegurar a perfeita molhagem da membrana aplicada.
 3. Aguardar pela completa secagem da primeira demão do produto aplicado.
 4. Aplicação de uma segunda camada uniforme do produto escolhido a fim de cobrir completamente **Mapetex 50**. Rolos adjacentes de **Mapetex 50** deverão ser sobrepostos pelo menos 5 cm nas juntas, longitudinalmente e transversalmente.
- Em caso de chuva, entre a primeira e a segunda demão, é necessário deixar **Mapetex 50** secar completamente antes de aplicar a segunda demão.

EMBALAGEM

Mapetex 50 está disponível em:

- rolos de 20 cm x 25 m;
- rolos de 100 cm x 25 m.

ARMAZENAGEM

Conservar em local coberto e seco.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PARA A PREPARAÇÃO E A COLOCAÇÃO EM OBRA

Mapetex 50 é um artigo e referindo-se às normas europeias em vigor (Reg.1906/2007/CE REACH) não requer a preparação da ficha de segurança. Durante o uso recomenda-se usar luvas e óculos de proteção e seguir as prescrições de segurança previstas no local de trabalho.

PRODUTO PARA USO PROFISSIONAL.

DADOS TÉCNICOS (valores típicos)	
DADOS IDENTIFICATIVOS DO PRODUTO	
Tipo de fibra:	fibras em polipropileno
Aspetto:	tecido não tecido preto
Gramagem (g/m²):	50
Espessura (mm):	0,3
Resistência à tração (kN/m) (EDANA 20.2-89; UNI EN 29073/3):	1,4 (direção longitudinal) 1,2 (direção transversal)
Alongamento à rotura (%): (EDANA 20.2-89; UNI EN 29073/3):	> 95 (direção longitudinal) > 95 (direção transversal)

ADVERTÊNCIA

As informações e prescrições acima referidas, embora baseadas na nossa longa experiência, são de considerar, em todos os casos, como puramente indicativas e devem ser confirmadas por aplicações práticas exaustivas; portanto, antes de aplicar o produto, quem tencione dele fazer uso é obrigado a determinar se este é ou não adequado à utilização prevista, assumindo todavia toda a responsabilidade que possa advir do seu uso.

Consultar sempre a última versão da ficha técnica, disponível no site www.mapei.com

INFORMAÇÃO JURÍDICA

O conteúdo desta Ficha Técnica pode ser reproduzido noutra documento de projeto, mas o documento assim obtido, não poderá, de forma alguma, substituir ou complementar a Ficha Técnica em vigor no momento da aplicação do produto Mapei.

A Ficha Técnica mais atualizada está disponível no nosso site www.mapei.com.

QUALQUER ALTERAÇÃO DO TEXTO OU DAS CONDIÇÕES PRESENTES NESTA FICHA TÉCNICA OU DESTA DERIVADA, EXCLUI A RESPONSABILIDADE DA MAPEI.

CADERNO DE ENCARGOS

Fornecimento e assentamento de tecido não tecido em polipropileno de 50 g/m² (tipo **Mapetex 50** da MAPEI S.p.A.) para a armadura de membranas impermeáveis líquidas elásticas prontas a usar (tipo **Mapelastic AquaDefense** ou **Mapegum WPS** ou gama **Aquaflex Roof** da MAPEI S.p.A.).

Tipo de fibra:	fibras em polipropileno
----------------	-------------------------

Aspetto:	tecido não tecido preto
Gramagem (g/m ²):	50
Espessura (mm):	0,3
Resistência mecânica à tração (kN/m):	1,4 (direção longitudinal) 1,2 (direção transversal)
Alongamento à rotura (%):	> 95 (direção longitudinal) > 95 (direção transversal)

956-3-2021 (PT)

Qualquer reprodução de textos, fotografias e ilustrações desta publicação é proibida e punida nos termos da lei em vigor

