

1 \ APRESENTAÇÃO

A Pasta de Estanhar, **PE**, branca, é um produto seco, bastando misturar-lhe água para poder ser utilizada. É um produto composto por sulfato de cálcio, carbonato de cálcio e aditivos selecionados, sendo estes componentes doseados e misturados, sob um rigoroso controlo de qualidade.

2 \ CAMPO DE APLICAÇÃO

O **PE** destina-se à realização de um acabamento de fina espessura, branco e liso em paredes interiores rebocadas com argamassas de cimento, cal/cimento e produtos de gesso. É apropriada quer para construção nova quer para trabalhos de conservação e restauro de construção antiga.

3 \ APRESENTAÇÃO

O **PE** encontra-se disponível em sacos de 25 kg.

4 \ ARMAZENAGEM

O **PE** deve ser mantido no seu saco original e intacto até ao momento da utilização. O saco deve ser armazenado ao abrigo do calor e da humidade. Este produto tem um prazo de validade de 6 meses sobre a data de fabrico, se mantido na embalagem original fechada e em lugar seco.

5 \ ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tempo de vida da amassadura	2 a 4 horas
R. Compressão (28 dias)	> 3,5 N/mm ²
R. Flexão (28 dias)	> 2,0 N/mm ²
Dureza Shore C	> 60
Rendimento	1,5 ± 1 kg/m ² por mm de espessura

Estes resultados correspondem aos valores médios obtidos em ensaios laboratoriais de acordo com a Norma EN 13279, em condições controladas.

6 \ PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO

6.1 \ Preparação dos suportes

- Garantir a limpeza do suporte antes de aplicar, escovando o reboco para retirar as areias soltas.
- Sobre rebocos com base em cimento e cal/cimento estes devem estar não só endurecidos, como completamente secos na altura da aplicação do **PE** (os rebocos devem ter, no mínimo, 3 semanas de idade). Nesse caso, é recomendável proceder ao seu humedecimento prévio, com água limpa, para melhorar a aderência entre as duas camadas e evitar a formação de fissuras. A mesma recomendação é feita para qualquer outro suporte muito absorvente.

- Sobre outros produtos com base em gesso natural, recomenda-se a sua aplicação logo após o endurecimento destes ou, no máximo, até 24h depois.
- Em suportes lisos e compactos, devem criar-se as condições necessárias de aderência, através da picagem da superfície ou da aplicação prévia de um produto próprio para o efeito, de eficácia comprovada.

6.2 \ Mistura e Aplicação

A amassadura é feita utilizando entre 16 a 17 litros de água por cada saco de 25 kg, envolvendo o produto manualmente com a água. Deixar repousar 2 ou 3 minutos e misturar com um misturador elétrico até obter uma massa consistente e homogênea, sem grumos.

Logo após a amassadura, é aplicada com uma talocha metálica (liçosa), em várias demãos, formando uma camada pelicular com cerca de 1 mm de espessura.

7 \ REGRAS DE UTILIZAÇÃO

NUNCA ADICIONAR QUAISQUER OUTROS PRODUTOS AO PE.

7.1 \ Água de amassadura

A água utilizada deve estar isenta de quaisquer impurezas, devendo ser utilizada água da rede pública.

Nunca adicionar mais água ao **PE** após terminar a amassadura inicial.

7.2 \ Exposição ao clima

O **PE** não deve ser aplicado com temperaturas extremas (abaixo de 5°C ou acima de 30°C).

As temperaturas altas diminuem o tempo de vida do amassado, enquanto as temperaturas mais baixas o aumentam.

Não deve ser aplicado em superfícies geladas e devem ser evitados ventos fortes e exposição ao sol intenso.

7.3 \ Espessuras de aplicação

A espessura de aplicação não pode exceder os 2 mm.

8 \ HIGIENE E SEGURANÇA

Devem ser utilizados óculos de proteção, máscara de pó e luvas ao manusear este produto. No caso de contacto com os olhos, lavá-los abundantemente com água limpa.

Não ingerir.

Consultar a Ficha de Dados de Segurança de Produto.

A informação contida nesta ficha técnica diz respeito à data da sua edição podendo ser alterada sem aviso prévio. A nossa responsabilidade é limitada à garantia da qualidade do produto por nós fornecido pelo que declinamos quaisquer responsabilidades que advenham de uma utilização indevida deste produto.

CIARGA – Argamassas Secas, S.A.

SEDE | Avenida José Malhoa n.º22 | Pisos 6 a 11 | 1099-020 Lisboa | Tel. (351) 213 118 100

FÁBRICA DE ALHANDRA | Av. do Marco da IV Lègua, EN 10, N.º 136 | 2615-702 SOBRALINHO

FÁBRICA DA MAIA | Av. Américo Duarte | 4425-504 ERMESINDE

Tel. (351) 21 951 90 30 | ciarga.alhandra@cimpor.com

www.cimpor.com