

# PRIMER S

Primário impermeabilizante em dispersão aquosa



## CAMPOS DE APLICAÇÃO

Para impermeabilizar:

- paredes em gesso cartonado e madeira;
- rebocos de gesso e rebocos cimentícios para revestimentos cerâmicos.

### Alguns exemplos de aplicação

- Paredes de casas de banho e duches em gesso cartonado.
- Painéis de madeira para paredes devidamente fixados.
- Paredes em gesso em cozinhas, especialmente em kitchenettes.
- Tratamento de betonilhas em anidrite antes do assentamento de ladrilhos cerâmicos com adesivos cimentícios.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Primer S** é uma dispersão aquosa de uma resina sintética que, após secagem, forma um filme resistente à água, elástico, compacto e durável: cria portanto uma barreira impermeável perfeita.

**Primer S** não é inflamável, nem perigoso; portanto, também pode ser utilizado em ambientes fechados e sem precauções especiais.

## AVISOS IMPORTANTES

- Não utilizar **Primer S** para impermeabilizar piscinas e tanques de água.
- Não utilizar **Primer S** para bloquear humidade ascendente do suporte.
- Não utilizar **Primer S** para impermeabilizar pavimentos de casas de banho e duches.
- Em suportes muito alcalinos, **Primer S** pode tornar-se mais escuro sem perder as suas características.

## MODO DE APLICAÇÃO

### Preparação do suporte

O suporte deve estar seco e limpo, isento de óleo, gordura, restos de tinta e outras partes soltas.

No que concerne à instalação das paredes em gesso cartonado ou madeira, seguir as instruções do fabricante.

Especialmente no que diz respeito à madeira, assegurar-se de que está suficientemente fixa para evitar deformações.

## Aplicação do primário

Aplicar **Primer S** mediante pincel ou rolo.

Para obter um bom efeito impermeabilizante, é necessário aplicar 2-3 demãos sobre a anterior ainda pegajosa.

Após aguardar cerca de 1-2 horas (secagem completa do suporte), pode-se começar a aplicar a cerâmica.

## LIMPEZA

As ferramentas e recipientes devem ser lavados imediatamente com água limpa. Eventuais restos secos devem ser removidos mecanicamente ou com **Pulicol 2000**.

## CONSUMO

O consumo de **Primer S** é de cerca de 0,1 kg/m<sup>2</sup> por demão.

## EMBALAGEM

**Primer S** é fornecido em baldes de 5 e 1 kg.

## ARMAZENAGEM

**Primer S** conservado em ambiente seco, na embalagem original fechada, tem um tempo de armazenagem de 12 meses.

Proteger do gelo.

## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PARA A PREPARAÇÃO E A COLOCAÇÃO EM OBRA

Para a utilização segura dos nossos produtos, consultar a versão mais recente da ficha de dados de segurança, disponível no nosso site [www.mapei.pt](http://www.mapei.pt).

PRODUTO PARA USO PROFISSIONAL.

## DADOS TÉCNICOS (valores típicos)

### DADOS APLICATIVOS

Consistência:	líquido de baixa viscosidade
Cor	rosa
Massa volúmica (g/cm <sup>3</sup> ):	1,17
pH	2
Resíduo sólido(%):	51
Viscosidade Brookfield (mPa·s):	350 (#1 - rpm 20)

### DADOS APLICATIVOS (a +23°C - 50% H.R.)

Temperatura de aplicação permitida:	> +5°C
Tempo de espera entre as demãos:	20-30 minutos
Tempo de espera para a aplicação da cerâmica:	1-2 horas

## PRESTAÇÕES FINAIS

Resistência à humidade:	excelente
Resistência ao envelhecimento:	excelente
Flexibilidade:	excelente



Revestimento em cerâmica aplicado sobre suporte tratado com primário Primer S. Hospital de Olomouc - República Checa

## ADVERTÊNCIA

As informações e prescrições acima referidas, embora baseadas na nossa longa experiência, são de considerar, em todos os casos, como puramente indicativas e devem ser confirmadas por aplicações práticas exaustivas; portanto, antes de aplicar o produto, quem tencione dele fazer uso é obrigado a determinar se este é ou não adequado à utilização prevista, assumindo, todavia, toda a responsabilidade que possa advir do seu uso.

Consultar sempre a última versão da ficha técnica, disponível no site [www.mapei.com](http://www.mapei.com)

## INFORMAÇÃO JURÍDICA

O conteúdo desta Ficha Técnica pode ser reproduzido noutro documento de projeto, mas o documento assim obtido, não poderá, de forma alguma, substituir ou complementar a Ficha Técnica em vigor no momento da aplicação do produto Mapei.

A Ficha Técnica mais atualizada está disponível no nosso site [www.mapei.com](http://www.mapei.com).

**QUALQUER ALTERAÇÃO DO TEXTO OU DAS CONDIÇÕES PRESENTES NESTA FICHA TÉCNICA OU DESTA DERIVADA, EXCLUI A RESPONSABILIDADE DA MAPEI.**

### Mapei Portugal SA

Zona Industrial de Cantanhede, Rua da Morgada, Lote 2, 3060-197 Cantanhede – Portugal



+351.231.512.952



[www.mapei.pt](http://www.mapei.pt)



[geral@mapei.pt](mailto:geral@mapei.pt)

538-8-2024 (PT)

Qualquer reprodução de textos, fotografias e ilustrações desta publicação é proibida e punida nos termos da lei em vigor

