

BARBOMAT

TINTA AQUOSA MATE PARA PAREDES

REVISÃO
março 2021**BARBOT**

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA	Tinta baseada em copolímeros vinílicos, pigmentos e cargas resistentes à luz e à intempérie
CAMPO DE UTILIZAÇÃO	Destina-se à pintura de rebocos interiores podendo também ser aplicada em exteriores.
PROPRIEDADES	<ul style="list-style-type: none"> Elevada resistência à esfrega (Classe 1 EN13300). Elevada opacidade. Boa resistência à alcalinidade. Grande facilidade de aplicação. Película protegida contra o desenvolvimento de fungos e algas.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	(Referentes ao branco)
• Cor	Branco e cores afináveis no Sistema Barbomix.
• Aspeto da película seca	Mate Total (≤ 5 num ângulo de 85° - EN13300).
• Rendimento prático	10 a 14 m ² / L/ demão (dependendo do suporte e condições de aplicação).
• Massa volúmica	1,48 \pm 0,05 Kg/L
• Viscosidade	100 \pm 10 KU
• Teor de sólidos em volume	40 \pm 2%
• Tempo de secagem	
– Tato	1 hora
– Profundidade	4 horas
– Repintura mínimo	4 horas
• Ponto de inflamação	Não inflamável
• Compostos Orgânicos Voláteis (COV)	Valor limite da UE para este produto (Cat.A/a): 30 g/l (2010). Este produto contém no máximo 29 g/l COV.*
	<small>Nota: * O valor indicado de COV refere-se ao produto pronto a aplicar, incluindo a tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa e por nós recomendados. Não nos responsabilizamos pelos produtos que sejam obtidos por misturas de produtos por nós não recomendados.</small>
CARACTERÍSTICAS DA APLICAÇÃO	
• Preparação da superfície	As superfícies a pintar devem estar bem secas, isentas de poeiras, gorduras e partículas não aderentes. Fendas e outras irregularidades devem ser previamente reparadas.
– Pinturas de raiz	Interiores: Em superfícies com intensa absorção recomenda-se a aplicação prévia do PRIMÁRIO AQUOSO BRANCO ou BARBOPRIMER diluído com 10% de água ou do PRIMÁRIO BARBOLITE HYDRO diluído até 5% com água. Caso a superfície esteja contaminada com manchas de fumo ou nicotina recomenda-se a aplicação prévia do PRIMÁRIO ANTI-MANCHA ou em alternativa o PRIMÁRIO BARBOLITE PREMIUM sem diluição. Exteriores: Em superfícies pulverulentas recomenda-se a aplicação prévia do ISOLANTE ISOCRIL diluído até 50% com Diluente 1425 e nas restantes superfícies aplicar previamente o PRIMÁRIO BARBOLITE diluído até 5% com Diluente 1425.
– Repintura	Remover poeiras e tinta não aderente e refazer as zonas danificadas com MASSA BARBOTTEK (interior) ou MASSA BARBOTTEK EXTERIOR (exterior) e de seguida tratar como pintura de raiz. Caso a superfície apresente contaminação com fungos e/ou algas, lavar e desinfetar a superfície com SOLUÇÃO DE LIMPEZA BIOCHOQUE e de seguida tratar como pintura de raiz.
• Condições ambientais	<ul style="list-style-type: none"> Temperatura ambiente – Superior a 5 °C Humidade relativa – Inferior a 80% Humidade do suporte – Inferior a 5% Temperatura do suporte – 2 a 3 °C acima do ponto de orvalho.
INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO	
• Preparação do produto	Agitar até homogeneização completa.
• Processo de aplicação	Trincha, rolo ou pistola airless.
• Diluentes e proporção de diluição	Rolo e trincha diluir até 10% com água na 1ª demão e até 5% nas restantes. Pistola airless diluir até 5% com água.
• Número de demãos	2 ou 3 demão.
• Intervalo entre demãos	4 horas.
• Diluente de limpeza	Água.
ESTABILIDADE EM ARMAZÉM	• Temperatura mínima: 5 °C

As características deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio como consequência da política de contínua investigação e desenvolvimento da Barbot - Indústria de Tintas, S.A. Esta informação baseia-se no nosso atual conhecimento do produto, contudo, devido ao facto das suas condições de utilização se encontrarem fora do nosso controlo, não são dadas quaisquer garantias de resultados.

	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatura máxima: 35 °C
FORMA DE FORNECIMENTO	1, 5 e 15 litros.
ENSAIOS / CERTIFICADOS	<p>Reação ao fogo (EN 13501-1): B-s1, d0. Classificação “Qualidade do ar Interior” (EN ISO 16000): A+. Classificação de acordo com a NP EN 13300: Brilho: Mate Total (≤ 5 num ângulo de 85°) Resistência Esfrega: Classe 1 (≤ 5 micrómetros a 200 ciclos de esfrega) Classificação de acordo com a NP 4378: Brilho: Mate Total (≤ 5 num ângulo de 85°) Resistência Esfrega: Classe 1 (≤ 5 micrómetros a 200 ciclos de esfrega) Resistência á fissuração a espessuras elevadas: Até 200 micrómetros de espessura seca.</p>  <p><small>*Informações do nível de emissão de substâncias voláteis no ar interior, cobrindo um risco de toxicidade por inalação, numa escala entre a classe A+ (baixa emissão) até a classe C (elevadas emissões).</small></p>
RISCOS E SEGURANÇA	Solicitar o pedido para fds@barbot.pt
NOTAS	<p>A TINTA BARBOMAT, tal como a generalidade das tintas mate, pode mostrar riscos esbranquiçados em cores escuras quando é friccionada. Para evitar a ocorrência deste fenómeno sugerimos, como alternativa, a aplicação de VELVET.</p> <p>Dependendo da opacidade da cor aplicada, da absorção do suporte, pode ser necessário a aplicação de demãos adicionais de TINTA BARBOMAT.</p> <p>É necessário aguardar 28 dias após a aplicação da tinta antes da limpeza da superfície, conforme estabelecido na norma NP 4378. Não se devem usar detergentes agressivos, nem abrasivos.</p>

As características deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio como consequência da política de contínua investigação e desenvolvimento da Barbot - Indústria de Tintas, S.A. Esta informação baseia-se no nosso atual conhecimento do produto, contudo, devido ao facto das suas condições de utilização se encontrarem fora do nosso controlo, não são dadas quaisquer garantias de resultados.

2/2