

BARBOPLAC

TINTA PLÁSTICA BRANCA PARA GESSO CARTONADO

Ref.: 1258

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA

Tinta baseada em emulsões estireno-acrílicas, pigmentos e cargas seleccionadas.

CAMPO DE UTILIZAÇÃO

Destina-se à pintura de interiores em placas de gesso cartonado e/ou estuque projectado.

PROPRIEDADES

- Razoável resistência à lavagem.
- Não necessita primário.
- Grande facilidade de aplicação.
- Bom poder de cobertura.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Cor	Branco.
- Aspecto da película seca	Mate.
- Teor de sólidos em volume	32,5 ± 2%
- Rendimento prático	8 a 10 m ² / L / demão.
- Tempos de secagem	1 hora.
- Compostos Orgânicos Voláteis (COV)	Valor limite da UE para este produto (Cat.A/a): 30g/l (2010). Este produto contém no máximo 7 g/l COV.*

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

- Preparação da superfície

As superfícies a pintar devem estar bem secas e isentas de poeiras e gorduras.

• Pinturas de raiz

Aplicar duas a três demãos de BARBOPLAC directamente. Caso as superfícies apresentem absorção não uniforme ou desagregadas aplicar uma demão de ISOLANTE AQUOSO pronto a aplicar.

• Repinturas

Remover poeiras e tinta não aderente e de seguida tratar como pintura de raiz. Caso a superfície apresente contaminação com fungos e/ou algas, desinfetar a superfície com SOLUÇÃO DE LIMPEZA BIOCHOQUE e de seguida tratar como pintura de raiz.

- Condições ambientais

Temperatura ambiente – Superior a 5 °C
Humidade relativa – Inferior a 80%
Humidade do suporte – Inferior a 5%
Temperatura do suporte – 2 a 3 °C acima do ponto de orvalho.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

- Preparação do produto

Agitar até homogeneização completa.

- Processos de aplicação

Trincha, rolo ou pistola.

- Diluentes e proporção de diluição

Diluir com água até 10% na 1ª demão e até 5% na 2ª.

- Intervalo entre demãos

4 horas no mínimo.

- Diluente Limpeza

Água.

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM

Temperatura Mínima – 5°C
Temperatura Máxima – 35°C

RISCOS E SEGURANÇA

Consultar a ficha de segurança em www.barbot.pt

Janeiro 2013

(substitui a de Fevereiro de 2011)

As características deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio como consequência da política de contínua investigação e desenvolvimento da Barbot – Indústria de Tintas, S.A. Esta informação baseia-se no nosso actual conhecimento do produto, contudo, devido ao facto das suas condições de utilização se encontrarem fora do nosso controlo, não são dadas quaisquer garantias de resultados.